DESSO Revestimiento textil - Losetas

Essence Structure

Descripción del producto EN 1307

Fabrication	ISO 2424		Tuftado 1/10 “					
Aspecto	ISO 2424		Bucle					
Método de tintada			Tintado en masa					
Tamaño de losetas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68” x 19,68” (20 losetas par caja)					
Soporto primario	ISO 2424		Poliéster lámina					
Soporto secundario	ISO 2424		DESSO ProBase Polyver®					
Tipo de fibra	ISO 2424		BCF Poliamida 6					
Altura total	ISO 1765	mm	6.5	inch	0.3			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	2.8	inch	0.11			
Peso total	ISO 8543	g/m²	4050	oz/yd²	119.5			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m²	580	oz/yd²	17.1			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m²	320	oz/yd²	9.4			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm³	0.114	lb/in³	0.0041			
Puntadas	ISO 1763	/dm²	1580	/yd²	132104			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	-					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307		33 Comercial - uso extenso					
Clase de lujo	EN 1307		LC 1					
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2					
Aislamiento del sonido de impacto ΔL_w	ISO 10140	dB	24					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.00	0.02	0.06	0.17	0.29	0.37
Reducción del sonido	ISO 354	α_w	0.15					
Resistencia térmica	ISO 8302	m².K/W	0.071					
Inflamabilidad	EN 13501-1		Bfl - s1 (suelta a prueba)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		0FCE0C9C					

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Producido por:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

cradle to cradle BRONZE

Los Productos de Suelos Tarkett deben ser instalados en total acuerdo con las Instrucciones de Instalacion de DESSO y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los Productos de Suelo Tarkett solo deben ser usados como cubresuelos. Nota: Los Productos de Suelo Tarkett se reservan el derecho de enmendar esta especificacion sin previo aviso. Para conseguir las versiones mas actuales de las Especificaciones Tecnicas, visiten la pagina de internet: professionals.tarkett.com

ES-20180510

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett