iQ Eminent

Ficha Técnica

	Norma	iQ Eminent (roll)	iQ Eminent (tile)
Clasificación			
Tipo de producto	ISO 10581	Pavimento vinílico homogéneo	
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Type I	
Clasificación Comercial	ISO 10874	34 Very Heavy	
Clasificación Industrial	ISO 10874	43 Intenso	
Características			
Tratamiento de protección		New iQ PUR	
Surface Restoration		Yes	
Espesor total	ISO 24346	2 mm	
Espesor capa de uso	ISO 24340	2 mm	
Peso total	ISO 23997	2750 g/m²	
Características Marcado CE			
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0019-0008-DoP-2013-07	
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1	
Comportamiento al fuego	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²	
Comportamiento al fuego	EN ISO 11925-2	Cumple	
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)	
Resistencia Térmica	EN 12667	~0,010 m²•K/W	
Resbaladicidad (EN 13893)	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)	
Características Técnicas			
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Mejor valor obtenido : 0,02 mm ≤ 0.10 mm	
Resbaladicidad	EN 16165 Annex B (formerly DIN 51130)	R9/R10 - Contacte con Tarkett para obtener más información	
Resbaladicidad (EN 16165 Annex C)	EN 16165 Annex C (formerly BS 7976-2; Pendulum Test Slider 96)	Low risk of slip	
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤|8|mm for rolls	≤|2|mm for tiles
Salas blancas	ISO 14644-1	ISO clase 3	
Riboflavin Test	Fraunhofer method	Class 0 : Excellent	
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Idóneo	
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 7	
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Average Measured Value : ≤ 0.40 % for rolls	Average measured value : ≤ 0.25 % for tiles
Ease of Decontamination	ISO 8690 – DIN 25415	Excellent	
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Excelente resistencia	
Resistencia a bacterias	ISO 846 Part C	Does not promote growth	
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)	
Wetroom approval	EN 13553 Annex A	Watertight	
Seam Strength Average Value	EN 684	≥ 400 N/50mm	
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior			
Reciclable		Sí - recortes de obra y posconsumo a través de ReStart® (ISO 14021)	
Total contenido reciclado		25,5 %	
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		3,48 kg CO_2e /m²	
Huella de Carbono (EPD Modulos A-D)		1,81 kg CO_2e /m²	
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Platino (≤ 10 μg / m³)	
Formatos y diseños			
Rollo		Rollo 2x23m	
Loseta			Loseta 610 x 610 mm - 14 Losetas=5,2 m²/caja - 40 cajas/pallet - 208 m²/pallet
Número de diseños disponibles		26	26

Abarquillamiento por calor: ≤ 8 mm para rollos y ≤ 2 mm para losetas
Estabilidad dimensional: ≤ 0.40% para rollos y ≤ 0.25% para losetas

La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (07/10/2026). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web https://www.tarkett.es Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.