Gerflor	GTI MAX		
DESCRIPCIÓN			
Espesor total	EN ISO 24346	mm	6,00
Espesor de la capa de desgaste	EN ISO 24340	mm	2
Peso	EN ISO 23997	g/m²	9 365
Tamaño de las baldosas	EN ISO 24342	mm	neoConnect: 640 x 640 | Cleantech: 600 x 600
CLASIFICACIÓN			
Norma / Especificaciones del producto	-	-	EN ISO 10582
Clasificación europea	EN ISO 10874	clase	34 - 43
Resistencia al fuego	EN 13 501-1	clase	Bfl-s1
Propensión a la electricidad estática	EN 1815	kV	< 2
Resistencia al deslizamiento en superficie mojada: ensayo de rampa con aceite	EN 16165, anexo B (DIN 51130)	clase	R10
RENDIMIENTO			
Resistencia al desgaste	EN 660.2	mm^3	< 2
Grupo de desgaste	-	grupo	T
Tipo Contenido del dossier	EN ISO 10582	tipo	I
Estabilidad dimensional (norma) *(valor medido)*	EN ISO 23999	%	≤ 0,15 *(≤ 0,10)*
Indentación residual	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Ensayo con silla con ruedas (tipo H)	ISO 4918	-	Aceptable
Dureza Shore	EN ISO 868	HD	≥ 50
Resistencia al deslizamiento	CAHIER CSTB 3562	N/mm²	≥ 30
Conductividad térmica	EN ISO 10456	W/(m·K)	0,25
Solidez del color	ISO 105 - B02	grado	≥ 6
Aislamiento acústico contra el ruido de impacto	EN ISO 717-2	dB	6
Ruido de pisadas	NF S31-074	dB	79 (Clase C)
Tratamiento de la superficie	-	-	PUR+
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	-	Aceptable
MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR			
Contenido reciclado			50 %
Reciclabilidad			Sí
EPD / FDES			Sí / Sí
COV totales tras 28 días	ISO 16000-6	$\mu g/m^3$	< 10
Certificación	-	-	Floorscore®
MARCADO CE			
CE	EN 14041	-	